



Los beneficios e instrucciones de **Easy-Spred®**

Swimming Pool Finish Coats

## **Easy-Spred® es usado en acabados de piscinas de agregados expuestos.....**

Para mejorar dramáticamente la habilidad de trabajo y bombeo, mientras mantiene el tiempo consistente de seco. Easy-Spred® es probablemente el mejor ayudante al bombeo en la industria. Por su cremosa textura y retención de agua, facilita el acabado de piscinas de agregados expuestos. Y por las propiedades conoidales de Easy-Spred®, mejora los pigmentos mientras reduce los parches de colores y líneas no deseadas. Easy-Spred® ayuda que el cemento se hidrate más uniforme y constante, mientras mejora la durabilidad y las propiedades de enduración en el acabado.

## **Easy-Spred® es usado en piscinas de plaster blanco.....**

Para retener el agua necesaria para la hidratación del cemento, ayudando a reducir en el plaster partes duras, rajaduras, encogimiento, y quemaduras por el trowel. Easy-Spred® imparte una cremosa textura al plaster permitiendo que los trawels se deslicen fácilmente y rápidamente, ahorrando tiempo y dinero. Easy-Spred® también mejora bombeo y la habilidad de manejar el material de piscinas de plaster blanco, mientras mantenido una excelente consistencia en el tiempo de sequé y mejorando el endurecimiento del acabado.



### **Las cantidad de Easy-Spred® para los Acabados de Piscinas de NPT están.....**

- Publicados en las tablas y guías de uso de NPT.

### **La cantidad de Easy-Spred® para otros acabados de piscinas de agregados expuestos es.....**

- ¼ a ½ bolsa de Easy-Spred® por cada bolsa de cemento Portland de 94 libras.

### **La cantidad de Easy-Spred® en piscinas de plaster blanco es.....**

- ¼ a ½ bolsa de Easy-Spred® por cada bolsa de cemento Portland de 94 libras.

### **La cantidad de Easy-Spred® para acabados premezclados que contienen agregados es.....**

- Aproximadamente una bolsa de siete libras de Easy-Spred® por 12, bolsas de 80 libras de acabados de piscinas premezclados.

### **Instrucciones de mezcla de Easy-Spred®.....**

- Agréguele a la mezcla la mitad o 2/3 del agua total que se va a usar.
- Agregue Easy-Spred®.
- Deje que Easy-Spred® se mezcle por un minuto o minuto y medio antes de mezclar los siguientes ingredientes.
- Agregue los ingredientes restantes en su manera usual.
- Mezcle hasta que el material tenga la consistencia deseada.

Nota: Es recomendado que el tiempo de mezcla sea seis minutos.