

Peninsula Products, Inc.
3014 W. Palmira Ave. #200
Tampa, FL 33629
T: 813-832-4080
F: 813-832-4202
www.easyspred.com



...for mortar, grout & plaster

EASY-SPRED® PARA LA ALBAÑILERÍA

Easy-Spred® es una formulación pozzolanica propietaria usada por los masones desde 1960 para producir los morteros de la albañilería con las características excepcionales del campo. Easy-Spred® se empaqueta en 7 libras. los bolsos y se pueden utilizar como plastificante (alternativa de la cal) en la conjunción con el cemento de Portland, el agregado y agua para producir el mortero o como adición para realzar el funcionamiento de materiales de cemento tales como albañilería y mezclas de los cementos y de la Portland-cal del mortero. Easy-Spred® es reconocido mientras que un alternativa aceptable de la cal en morteros de la albañilería por el servicio internacional de la evaluación del consejo del código (ICC-ES) según lo evidenciado por el No. del informe del servicio de la evaluación de ICC-ES. 2027. Cuando está utilizado como alternativa de la cal, un siete - (7) libras. el bolso de la voluntad Easy-Spred® substituye cincuenta - (50) libras. de la cal. Cuando está utilizado como adición, Easy-Spred® es agregado en un índice de la dosificación de el aproximadamente 2% por el peso del cemento. Easy-Spred® es de uso fácil, no tóxicas y la caja fuerte a la piel.

Ventajas de usar Easy-Spred®: Los morteros que contienen voluntad Easy-Spred® tienen las características siguientes:

- Excepcional workability (tablero-vida, propagación, fluidez, adherencia y cohesión)
- Alto fuerza compresiva y en enlace
- Menos sequedad y contracción del primero tiempo
- Menos florescencia
- Excelente pumpability
- Menos segregación

Diseños Easy-Spred® de la mezcla del mortero e instrucciones que se mezclan: La tabla siguiente dispuso los cocientes de la mezcla del mortero que producirán los morteros de la albañilería que se conforman con el mortero de ASTM C-270 para la albañilería de la unidad - especificaciones de la característica:

Tipo del mortero	Cemento de Portland (94 libras. bolso)	Easy-Spred® (7 lb. bolso)	Arena del masón (Pies cúbicos) ¹
O	1	2	9
N	1	1	6
S	2	1	9
M	2	½ - 1	6

Las instrucciones que se mezclan siguientes se deben adherir para alcanzar resultados óptimos:

1. Comience el mezclador. Agregue por lo menos por lo menos ¾ del agua total que se utilizará en hornada, entonces agregue Easy-Spred® y la mezcla por minutos de aproximadamente 1 - 1 ½.
2. Agregue la arena del ¼ y el cemento de Portland y mézclese por aproximadamente 2 minutos.
3. Con el funcionamiento del mezclador, agregue la arena y el agua restantes.
4. Mézclese hasta que el material ha deseado workability (desarrollar workability máximo, el tiempo que se mezcla total debe estar en menos 6 minutos antes de que la hornada se descarga de mezclador).

¹ Un pie cúbico es igual a 6 - 7 palas de arena.